

INDEX S.p.a.
Constraction Systems and Products
 Via G. Rossini 22
 37060 Castel d'Azzano (VR)
 Italy

CE No. 1370-CPD-004

Výrobek:	Penetračně adhezivní nátěr INDEVER na bázi oxidovaného asfaltu a rychleschnoucích rozpouštědel nanášený za studena s vysokou přilnavostí k podkladům
Použití	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Penetračně adhezivní nátěry zajišťují penetraci betonové podkladní konstrukce a zvyšují adhezi následně provedené vrstvy. Provádějí se na všechny plochy, které budou spojeny s vodotěsnou vrstvou.
Technologický postup	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povrch musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a olejů, nesmí obsahovat vylouhované cementové mléko a nesoudržné součásti s max. vlhkostí +4%. Penetračně adhezivní nátěry se musí nanášet takovým způsobem, aby dokonale pronikly do pórů v betonové podkladní konstrukci. Musí být dosaženo rovnoměrně černého zbarvení povrchu. Optimální dávku je třeba napřed ověřit. Penetračně adhezivní nátěr INDEVER se nanáší v množství 0,25 – 0,35 kg/m². Případné přebytky nátěru v místě záporných nerovností je nutné odstranit. Práce se provádějí při min. teplotě +5°C. Další vrstvy možno pokládat až po úplném odpaření těkavých podílů nátěrové hmoty. Nátěr musí dostatečně zaschnout, tj. 3 – 8 hodin dle klimatických podmínek.

Technické údaje:

	Norma	jednotka	
Barva	-		Černá
Vzhled	-		tekutina
Stanovení hustoty Hmotnost v suchém stavu (kg/l)	UNI EN ISO 2811-1	kg/l	0,94 (± 0,06)
Netěkavé látky (m/m)	UNI EN ISO 3251	%	40 (± 3)
Bod vzplanutí (uzavřená nádoba)	ASTM D 3828-8F	°C	< +21
Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky	UNI EN ISO 2431	Sec.	12-17
Přibližná spotřeba (g/m ²)			
- betonový podklad	-		300 – 350
- ocelový podklad	-		150 – 250
Balení (l)	-		20 (nádoby) 180 (sudy)

Práce s výrobkem podléhá bezpečnostním předpisům pro tento druh výrobku.

/Způsob posouzení: Technický list PRIMER INDEVER – penetračně adhezivní nátěr/

▶ Pokyny pro zacházení a skladování:

Pokyny pro zacházení:

Nevdechujte výpary. Během manipulace s přípravkem je zakázáno jíst, pít a kouřit.

Pokyny pro skladování:

Expirační doba v originálním balení je 24 měsíců.

INDEVER skladujeme ve 20 l nádobách nebo 180 l sudech těsně uzavřené. Odstraňte všechny zdroje zapálení, otevřeného ohně. Nevystavujte přípravek přímému slunečnímu záření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Přípravek skladujte v chladné a dobře větrané místnosti.

Viz. bezpečnostní list dle Vyhlášky MPO č. 27/1999 Sb.